




Fornaci di Manzano



BLOCCHI INTERPOSTI INTERASSE 50 cm

BI-INT 50 / H14 – Cod. 8400

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO		(altezza 14 cm)
Dimensioni	L(lungh.) x S(largh.) x H mm	250 x 380 x 140
Peso	kg	7,5
Percentuale di foratura	%	≤72
Pezzi per pacco	n.	70
Peso medio del pacco	kg	525
Massa volumica a secco lorda	kg/m ³	570

SPECIFICHE TECNICHE DEL BLOCCO		(altezza 14 cm)
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Res. caratteristica a compressione nella direzione dei fori	N/mm ²	≥ 15
Res. caract. a compressione in direzione trasversale ai fori	N/mm ²	≥ 7
Resistenza caratteristica a trazione per flessione	N/mm ²	≥ 7
Resistenza a punzonamento	kN	≥ 2,0
Modulo elastico	kN/mm ²	≤ 25
Coefficiente di dilatazione termica lineare	α_t °C ⁻¹	≥ 6·10 ⁻⁶
Dilatazione per umidità	mm/m	< 0,4
COMPORTEMENTO AL FUOCO		
Reazione al fuoco		Euroclasse A1
CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE		
Calore specifico	c_p J/kgK	1000
Permeabilità al vapore	δ kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore	μ adim.	10

Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso



Azienda Associata al
Consorzio POROTON® Italia

Fornaci di Manzano S.p.A.

Via Udine, 40 – 33044 Manzano (UD) – Tel. 0432 754732 - Fax 0432 754224
www.fornacidimanzano.it – info@fornacidimanzano.it

POROTON®