




**Fornaci di
Manzano**



GLATKI BLOKOVI ZAJEDNIČKE

MODULAR 29/19 - Kod 1200

KARAKTERISTIKE BLOK			(širina 29 cm)	(širina 19 cm)
Dimenzija	L x S x H	mm	190 x 290 x 190	290 x 190 x 190
Težina		kg	8,0	8,0
Postotni udio šupljina		%	≤55	≤55
Komada po paketu		n.	75	75
Težina po paketu		kg	600	600
Komada po m ² - Komada po m ³		n./m ² - n./m ³	25,8 - 89	17,1 - 90
Potrošnja morta m ²		dm ³ /m ²	18,8	9,9
Srednja tlačna čvrstoća - paralelni smjer rupe	f _{bm}	N/mm ²	12,0	12,0
Srednja tlačna čvrstoća - ortogonalnom smjeru	f' _{bm}	N/mm ²	2,5	2,5
Bruto obujamska masa		kg/m ³	770	770
Ekvivalentna toplinska vodljivost bloka	λ _{10,dry}	W/mK	0,245	0,220

KARAKTERISTIKE ZIDA			(širina 29 cm)	(širina 19 cm)
TOPLINSKE ZNAČAJKE ZIDA				
Ekvivalentna toplinska vodljivost zida	λ	W/mK	0,263	0,231
Toplinska vodljivost zida ⁽¹⁾	U	W/m ² K	0,758	0,962
Površinska masa	M _s	kg/m ²	240	155
Periodična toplinska vodljivost ⁽¹⁾	Y _{IE}	W/m ² K	0,188	0,475
Pomak faze toplinskog vala ⁽¹⁾	S	sati	11,43	7,68
Faktor slabljenja ⁽¹⁾	f _a	adim.	0,248	0,493
AKUSTIČNA - OTPORNOST NA VATRU				
Zvučna izolacija snaga ⁽¹⁾	R _w	dB	50	46
Otpornost na vatru ⁽¹⁾		minuta	REI 180 - EI 240	EI 120
TERMOHIGROMETRIJSKE KARAKTERISTIKE				
Specifična toplina	c _p	J/kgK	1000	1000
Propusnost pare	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²	20x10 ⁻¹²
Koeficijent difuzije vodene pare	μ	adim.	10	10

⁽¹⁾ Ožbukani zid

Svi podaci su indikativni i mogu biti podložne promjeni bez prethodne najave



Tvrtka povezana s
Consorzio POROTON® Italia

Fornaci di Manzano S.p.A.

Via Udine, 40 - 33044 Manzano (UD) - Tel. 0432 754732 - Fax 0432 754224
www.fornacidimanzano.it - info@fornacidimanzano.it

POROTON®