


**SACASTI BLOKOVİ – STROPNA ISPUNA**
**BI-INT 50/H14-Kod.8400**
**KARAKTERISTIKE BLOK**
**(Visina 14 cm)**

Dimenzija	L(Dužina) x S(Širina) x H mm	250 x 380 x 140
Težina	kg	8,0
Postotni udio šupljina	%	≤72
Komada po paketu	n.	70
Težina po paketu	kg	560
Bruto obujamska masa	kg/m <sup>3</sup>	570

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**
**(Visina 14 cm)**
**MEHANIČKE KARAKTERISTIKE**

Karakteristična tlačna čvrstoća - smjer rupa		N/mm <sup>2</sup>	≥ 15
Karakteristična tlačna čvrstoća - smjer poprečno na rupe		N/mm <sup>2</sup>	≥ 7
Karakteristična vlačna čvrstoća - za savijanje		N/mm <sup>2</sup>	≥ 7
koncentrirani otpor opterećenja		kN	≥ 2,0
Elastični modul		kN/mm <sup>2</sup>	≤ 25
Koeficijent toplinske ekspanzije - linearan	$\alpha_t$	°C <sup>-1</sup>	≥ 6·10 <sup>-6</sup>
Dilatacija zbog vlage		mm/m	< 0,4

**PONAŠANJE OD POŽARA**

Reakcija pri požaru -Euroclass			A1
--------------------------------	--	--	----

**THERMO-HYGROMETRIC KARAKTERISTIKE**

Specifična toplina	$c_p$	J/kgK	1000
Propusnost za pare	$\delta$	kg/msPa	20x10 <sup>-12</sup>
Otpornost na difuziju pare	$\mu$	adim.	10

Svi podaci su indikativni i mogu biti podložne promjeni bez prethodne najave


 Tvrtka povezana s  
 CONSORZIO POROTON® Italia

**Fornaci di Manzano S.p.A.**

 Via Udine, 40 – 33044 Manzano (UD) – Tel. 0432 754732 - Fax 0432 754224  
[www.fornacidimanzano.it](http://www.fornacidimanzano.it) – [info@fornacidimanzano.it](mailto:info@fornacidimanzano.it)
**POROTON®**